


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Regolamento Europeo n. 305/2011

n. 2s 006/23 – 14.4

Documentazione relativa alla merce consegnata

con d.d.t. n.

del

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Pavimento in legno a due strati; plancia a due strati sp. 14/4 mm personalizzata Parquet Sartoriale
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4.	2s 006/23 – 14.4
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante.	Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno stratificato a due strati per pavimentazioni da posare incollato (tutti) o flottante (escluse le spine);
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5.	PAOLONI ONELIO & FIGLIO SNC Strada dei Colli, 30 - 61122 Pesaro (PU)
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 4
7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo.	-
9. Prestazione dichiarata.	
	Riferimento a DoP 2s 006/23 – 14.4
	UNI EN 14342:2013 Plancia a due strati sp. 14/4 mm personalizzata Parquet Sartoriale Elementi multistrato con incastro femmina e maschio da posare incollati (tutti) o flottanti (escluse le spine) - secondo UNI EN 13489:2018
Reazione al fuoco correlata a: Massa Volumica media minima ^(A) Spessore complessivo minimo ^(A) Condizione di utilizzo finale da applicare ^(A)	Dfl – s1 500 kg/m ³ 14 mm Incollato al supporto/con o senza intercapedine sottostante
Emissione (rilascio) di formaldeide	Classe E1
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5 ppm
Rilascio di altre sostanze	NPD
Resistenza a rottura a flessione	NPD
Scivolosità USRV	NPD



Parquet Sartoriale
 è un marchio di PAOLONI ONELIO & FIGLIO S.N.C.
 Strada dei Colli, 30 - 61122 Pesaro (PU)
www.parquetsartoriale.com

Prestazione termica:			
Conduktività termica della parte nobile (con massa volumica pari a 700 Kg/m ³ ± 10%)	0,184 W/mK		
Conduktività termica del supporto:			
- Multistrato di betulla	0,170 W/mK		
- Multistrato di eucalipto	0,200 W/mK		
Resistenza termica del manufatto secondo il tipo di supporto (m²K/W)	Massa Volumica (12% U.R.)	Multistrato di betulla	Multistrato di eucalipto
Larice (<i>Larix decidua-sibirica</i>)	660 Kg/m ³	0,081 m ² K/W (B)	0,072 m ² K/W (B)
Noce americano (<i>Juglans nigra</i>)	630 Kg/m ³		
Noce europeo (<i>Juglans regia</i>)	670 Kg/m ³		
Olmo americano (<i>Ulmus carpinifolia</i>)	630 Kg/m ³		
Rovere bianco americano (<i>Quercus alba</i>)	760 Kg/m ³		
Rovere rosso americano (<i>Quercus rubra</i>)	760 Kg/m ³		
Rovere europeo (<i>Quercus robur</i>)	760 Kg/m ³		
Rovere europeo termo trattato	760 Kg/m ³		
Teak (<i>Tectona Grandis</i>)	650 Kg/m ³		
Classe di utilizzo (UNI EN 335:2013)	2 Situazioni in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici (in particolare pioggia e pioggia battente) ma in cui si può verificare l'umidificazione occasionale, ma non persistente.		
Durabilità biologica della parte nobile (UNI EN 350:2016)	Funghi (1)	Coleotteri (2)	Termiti (3)
Larice (<i>Larix decidua-sibirica</i>)	3-4	D	S
Noce americano (<i>Juglans nigra</i>)	3	n/d	n/d
Noce Europeo (<i>Juglans regia</i>)	3	D	S
Olmo Americano (<i>Ulmus carpinifolia</i>)	4	S	S
Rovere bianco americano (<i>Quercus alba</i>)	2	D	M
Rovere rosso americano (<i>Quercus rubra</i>)	3	n/d	S
Rovere Europeo (<i>Quercus petraea</i>)	2-4	D	M
Rovere europeo termo trattato (4)	1-3	D	D
Teak (<i>Tectona Grandis</i>)	1-3	D	M
<p>(A): prospetto 1 della norma UNI EN 14342:2013 NPD: Nessuna Prestazione Determinata (B): La resistenza termica della pavimentazione (incluso il materassino per la posa flottante, se presente) non dovrà superare il valore di 0,15 m²K/W (UNI EN 1264-4 e UNI EN ISO 11855-5) se posato su massetto radiante e/o raffrescante. (1) 1 Molto durabile, 2 Durabile, 3 Moderatamente durabile, 4 Poco durabile, 5 Non durabile (2) D Durabile, S Non durabile (3) D Durabile, M Moderatamente durabile, S Non durabile (4) Valori migliorativi rispetto al rovere crudo per effetto del trattamento termico. n/d: dati disponibili insufficienti (citazione della norma UNI EN 350:2016 - Appendice B5)</p>			
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			
Pesaro (PU), marzo 2023		Paoloni Andrea	



Parquet Sartoriale
è un marchio di PAOLONI ONELIO & FIGLIO S.N.C.
Strada dei Colli, 30 - 61122 Pesaro (PU)
www.parquetsartoriale.com